

25. UNDERHÅLL – SKÖTSEL AV GRANITKERAMIK

25.22. SKÖTSELRÅD - YTSKIKT AV GRANITKERAMIK – MELLANGRÖN DEKAL

ALLMÄNNA RÅD

Detta skötselråd gäller för granitkeramik (porcelain tiles) avsedda för golvbeläggningar samt fogbruk och mjukfog.

OBS! Det är viktigt att fäst- och fogbruk får härda ut innan rummet tas i bruk.

OBS! Vid installation av golvvärme får värmen ej slås på förrän efter 28 dygn och får då höjas med max 5°C/dygn till önskad max-temperatur.

Beroende på val av golvvärmesystem kan härdningstiden variera något, varför man i första hand bör följa leverantörens anvisningar.

För att motverka uppkomst av mögel krävs god ventilation och goda städrutiner.

STÄDNING

GOLV:

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Låt inte vatten bli stående i pölar eftersom kalkhaltigt vatten kan orsaka fläckar. För istället ned det i golvbrunnen med en duschraka. Golvet bör städas med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (allrengöringsmedel pH 9). Eftertorka med rent vatten. Var noga med att rengöra golvbrunnen från hårrester och hudavlagringar.

Golvbrunnar tillverkade fr.o.m. 1991 har i de flesta fall löstagbara vattenlås vilket gör det lättare att rensa golvbrunnen. Man tar helt enkelt och lyfter upp vattenlåset ur golvbrunnen och tömmer ut smutsen på lämpligt ställe och därefter återmonterar densamma. Vid tveksamhet, ring golvbrunnsleverantören eller din entreprenör.

BRUKSFOGAR:

Cementbruksfogar är till skillnad från de glaserad plattorna porösa. För att hålla fogarna rena från smuts och bakterier bör man ha en god städrutin och då i synnerhet i de delar av utrymmet där vattenbegjutning sker.

MJUKFOGAR (Silikonfogar):

Mjukfogarna bör rengöras med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (allrengöringsmedel, pH 9). OBS! Starkare rengöringsmedel kan försämra de antimögelegenskaper som mjukfogarna har.

FLÄCKBORTTAGNING

Tag bort fläcken genast!

Vilket rengöringsmedel som skall användas, beror på fläckens egenskap.

Se fläcknyckel för rätt rengöringsmedel!

Det är speciellt viktigt vid vissa icke vattenlösliga fläckar att rätt rengöringsmedel används. Sådana fläckar kan annars tränga in i bruksfogen och bli bestående. Skölj alltid med rent vatten och eftertorka.

FLÄCKNYCKEL

Fläck av:

Choklad, fett, frukt, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrement, kräkningar och urin

Tvålrester, hudavlagringar

Tas bort med:

Ljummet vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9)

Ljummet vatten med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9)

Kalk. På ytor utsatta för vattenspolning bör vid kalkhaltigt vatten vidstående rengöring utföras ca en gång per månad, i förebyggande syfte.

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkriter, tusch, läppstift, parfym

Stearin och tuggummi

Ljummet vatten med surt rengöringsmedel (pH 2-4) Vid kraftig kalkbeläggning, använd syra, typ Klinkerrent.

Tvättnafta, lacknafta, acetone

Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt. Därefter lacknafta, acetone

Blod

Mögel

Kallt vatten

Fogen bytes

UNNDVIK VATTENSKADOR GENOM ATT:

- minst en gång per halvår rensa golvbrunnen samt kontrollera att klämringen sitter fast
- undvika håltagningar i själva våtzone för tvålkoppar och dylikt. Om håltagning måste utföras skall infästningen tätas med tätningsmedel som rekommenderats av tätskiktsleverantören

Ovanstående skötselråd, utgivna av Golvbranschen, finns att beställa, som självhäftande dekal i A5-format (BxH = 148x209 mm), från Golvbranschen. Se dokumentfot nedan.